



# ARDEX A58

za unutra i vani

## Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja

Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja s dugim vremenom obrade za izradu cementnih glazura koje se brzo mogu koristiti i oblagati na izolacijskom sloju, razdjelnom sloju i u vezivnoj izvedbi – također i kao grijani estrih



Za unutra i vani

Nakon 1 dan površina je spremna za polaganje pločica, ploča od prirodnog kamena i betonske galerije



Nakon 4 dana površina je spremna za polaganje elastičnih i tekstilnih obloga te parketa

Sustav vezivnih sredstava s kontrolom dimenzija = stvrđnjavanje i sušenje gotovo bez promjene dimenzija i naprezanja

Ispunjava zahtjeve norme ÖNORM B 3732 i EN 13813 (razredi čvrstoće CT-C30-F4 do CT-C50-F6)

Posebno dugo vrijeme obrade (120 minuta)

Proizvođač certificiran prema standardima  
EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

# ARDEX A 58

## Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja

S ARDURAPID efektom za brzo hidrauličko stvrđnjavanje i potpuno kristalno povezivanje vode.



### Područje upotrebe:

Za unutarnje i vanjske radove.

Brzi cementni estrih sa svojstvom niskog skupljanja s dugim vremenom obrade za izradu cementnog estriha koji se brzo može koristiti i oblagati

- kao vezani estrih
- na razdjelnom sloju
- na izolacijskom sloju
- kao grijani estrih

Kao podloga za

- pločice
- ploče od prirodnog kamena i betonske galerije
- elastične i tekstilne podne obloge
- parket

Nakon 1 dan spremno za polaganje pločica, ploča od prirodnog kamena i betonske galerije.

Nakon 4 dana spremno za polaganje elastičnih i tekstilnih obloga te parketa.

### Vrsta:

Sustav vezivnih sredstava s kontrolom dimenzija i posebnim aditivima za stvrđnjavanje i sušenje gotovo bez promjene dimenzija i naprezanja te za sprječavanje cvjetanja.

### Obrada:

Za miješanje morta koriste se standardne miješalice ili pumpa za miješanje i transport.

Omjer miješanja za miješalicu od 100 l iznosi:

25 kg ARDEX A 58 = 1 originalna vreća  
100–150 kg pjeska 0–8 mm = 12–18 lopata  
6–11 l vode ovisno o vlažnosti pjeska

Za miješalicu od 200 l:

50 kg ARDEX A 58 = 2 originalne vreće  
200–300 kg pjeska 0–8 mm = 24–36 lopata  
12–22 l vode ovisno o vlažnosti pjeska

### Važno!

Kako ne bi došlo do prekoračenja omjera miješanja, bubanj miješalice ne smije se puniti preko preporučenog korisnog volumena.

Slijediti individualne podatke o volumenu proizvođača miješalice.

Općenito se prikladnom smatra granulacija sukladna normama ÖNORM B 3135 i ÖNORM EN 13139, pri čemu sastav zrna mora pokrivati gornju polovicu povoljnog raspona granulometrijske krivulje, a najmanje korisni dio raspona granulometrijske krivulje sukladno normi ÖNORM B 4710-1.

Ukupna količina vode (tj. vlaga iz pjeska i pridodana voda) ovisno o punjenju miješalice ne smije prekoračiti 11 – 22 l.

Ne koristiti dodatke za estrih poput ulja za miješanje i sl.  
Ne miješati s drugim cementima.

Vrijeme obrade ARDEX A 58 morta iznosi cca. 2 sata. Postupci miješanja, nanošenja, svlačenja i ravnjanja moraju slijediti brzo jedan nakon drugog.

Viša temperatura skraćuje a niža produžuje vrijeme obrade.

Za strojno ravnjanje koristiti isključivo rukom vođene brusilice s jednim diskom. Kod vezivnog estriha mogu se koristiti i strojevi s dva diska.

Na površinama izloženim propuhu, vanjskim površinama i/ili u uvjetima niske relativne vlage zraka, estrih zaštititi od prebrzog sušenja pokrivanjem folijom.

Spojevi estriha ili dijelova površine sidre se okruglim željezom radi sprječavanja visinskih razlika. Lažne i dilatacijske fuge predviđaju se i izrađuju isto kao kod upotrebe običnog cementnog estriha.

Kod vezivnog estriha na podlogu prethodno nanijeti emulziju za prianjanje. U tu svrhu koristiti **ARDEX A 18 emulziju za prianjanje**. Slijedite upute u tehničkom listu. Novi sloj nanosi se na još uvijek svježu podlogu.

Za izradu estriha vrijede opća pravila, posebice norme ÖNORM B 2232, B 3732 i DIN 18560. Za primjenu na vanjskom prostoru na balkonima i terasama slijediti naputke u dokumentu »Konstrukcije obloga s pločicama i pločama izvan građevina« Središnjeg njemačkog saveza za graditeljstvo (ZDB).

Materijal ne obradivati na temperaturi nižoj od +5°C.

Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini.

### Primjena u kombinaciji s podnim grijanjem:

Kod upotrebe sredstva ARDEX A 58 u kombinaciji s podnim grijanjem na toplu vodu, može se znatno skratiti vrijeme sušenja do polaganja obloga. 4 dana nakon nanošenja estriha započinje se sa zagrijavanjem medija na temperaturu od +25°C koja se održava u trajanju od 3 dana.

Nakon toga podešava se najviša temperatura medija i održava u trajanju od sljedeća četiri dana. Pritom treba sprječiti propuh.

Kod polaganja podnih obloga, površinska temperatura grijanog estriha ne smije biti niža od +15°C.

### Polaganje obloga:

Na estrih ARDEX A 58 zamiješan u omjeru 1:4 do 1:6 mogu se polagati pločice i ploče nakon cca. 1 dan. Pošto u tom trenutku još nije dosegnuta puna čvrstoća estriha, na površinu ne odlagati teže terete poput strojeva ili paleta s keramičkim pločicama.

Estrih ARDEX A 58 zamiješan u omjeru 1:4 do 1:6 spremjan je za polaganje elastičnih i tekstilnih podnih obloga te parketa nakon 4 dana, pod uvjetom da je nanesen sloj sredstva ARDEX A 58 debljine 5 cm uz vrijednost vode i cementa od cca. 0,42 i temperaturu okoline od cca. +20°C te relativnu vlažnost zraka od 65 %. Za provjeru spremnosti za polaganje obloga provodi se mjerenje vlage CM uređajem.

Faktori koji produžuju sušenje estriha su niža temperatura, povišena vlažnost zraka te veći udio pridodane vode za miješanje.

Podloga je spremna za polaganje obloga kod sljedećeg udjela vlage/vremena sušenja:

#### ARDEX A 58 estrih

Materijal	Negrijano	Grijano
Pločice i neosjetljivi prirodni kamen na tanki, srednji i debeli sloj morta	cca. 1 Tag	≤ 1,8 %
Osjetljivi prirodni kamen na tanki, srednji i debeli sloj morta	cca. 4 Tage ≤ 2,0 %	≤ 1,8 %
Linoleum, elastične i druge paronepropusne obloge, tekstilne podne obloge, parket, drveni pod i laminat	cca. 4 Tage ≤ 2,0 %	≤ 1,8 %

#### Izolacijski lagani nasip:

Sredstvom ARDEX A 58 mogu se izvoditi i izolacijski lagani nasipi:

- za izjednačavanje neravnina, visinskih razlika i cijevi
- za popunjavanje šupljina, udubina i rupa prije ugradnje estriha na izolacijske i razdvojne slojeve.

Za slojeve debljine od 10 do 300 mm.

**Omjer miješanja:** cca. 37,5 kg ARDEX A 58 : 200 l polistiren granulata, promjer granula 5 mm : 16 l vode

**Vrijeme obrade:** cca. 120 minuta na +20°C

**Prohodnost: nakon cca. 12 sati**

**Sušenje:** cca. 1 dan

**Potrebna količina materijala:** cca. 1,6 kg ARDEX A 58 i 8,7 l polistiren granulata po m<sup>2</sup>/cm debljine sloja

Materijal se obrađuje strojevima za miješanje i transport (pumpe) koji se koriste za cementni estrih. Ne koristiti višak vode kojeg materijal ne upije!

#### Pazite na sljedeće:

Sukladno normi ÖNORM B 3732, minimalna debljina cementnog estriha na izolacijskim slojevima iznosi 40 mm. Nazivna debljina cementnog estriha na razdjelnom sloju iznosi najmanje 35 mm, a kod cementnog vezivnog estriha najmanje 10 mm. Za slojeve debljine do 20 mm preporučuje se upotreba pijeska granulacije 0/4 ili 0/3. Debljinu estriha povisiti ovisno o predviđenom izolacijskom sloju, predviđenim oblogama i očekivanom opterećenju.

#### Napomene:

Sadrži cement. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Čuvati izvan dohvata djece. Nosit zaštitne rukavice.

Nosit zaštitne naočale. Spriječiti dodir s očima, kožom i odjećom.

U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Kod trajnog nadražaja očiju: zatražiti liječnički savjet / potražiti liječničku pomoć. Čuvati na suhom mjestu.

Materijal / spremnik odložiti u otpad prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

U slučaju gutanja hitno potražite liječničku pomoć i pokažite ambalažu ili etiketu.

GISCODE ZP1 = proizvod sadrži cement s niskim udjelom kromata

#### Građevinski proizvod s ispitanim emisijama: EC 1 <sup>PLUS</sup> R

Oznaka EMICODE® EC 1 <sup>PLUS</sup> u Njemačkoj je oznaka s najvišim zahtjevima za emisije i stoga minimalno ispunjava zahtjeve prema Shemi ocjenjivanja Odbora za zdravstveno ocjenjivanje građevinskih proizvoda (AgBB).

**Tehnički podaci prema  
ARDEX normi za kvalitetu:**

<b>Omjer miješanja:</b>	Omjer miješanja 1:4 u težinskim udjelima 25 kg ARDEX A58 100 kg pjeska granulacije 0 – 8 mm 6–11 l vode (ovisno o vlažnosti pjeska)
	Omjer miješanja 1:5 u težinskim udjelima 25 kg ARDEX A58 125 kg pjeska granulacije 0 – 8 mm 6–11 l vode (ovisno o vlažnosti pjeska)
	Omjer miješanja 1:6 u težinskim udjelima 25 kg ARDEX A58 150 kg pjeska granulacije 0 – 8 mm 6–11 l vode (ovisno o vlažnosti pjeska)

**Razred brzog estriha prema normi**

**ÖNORM B 3732:** SE 4

**Težina u  
rastresenom stanju:** 1,1 kg/l

**Težina svježeg  
morta:** cca. 2,0 kg/l

**Potrebna količina  
materijala:**  
po m<sup>2</sup> i cm  
3,7 kg praha uz omjer miješanja 1:4  
3,1 kg praha uz omjer miješanja 1:5  
2,6 kg praha uz omjer miješanja 1:6

**Vrijeme obrade  
(+20 °C):** cca. 120 minuta

**Prohodnost (+20 °C):** nakon cca. 12 sati

**Tlačna čvrstoća:**

Omjer miješanja  
1:4 (CT-C50-F6)      nakon 1 dan      cca. 30 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 7 dana      cca. 45 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 28 dana     cca. 50 N/mm<sup>2</sup>

Omjer miješanja  
1:5 (CT-C45-F5)      nakon 1 dan      cca. 20 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 7 dana      cca. 40 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 28 dana     cca. 45 N/mm<sup>2</sup>

Omjer miješanja  
1:6 (CT-C40-F4)      nakon 1 dan      cca. 18 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 7 dana      cca. 30 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 28 dana     cca. 40 N/mm<sup>2</sup>

**Čvrstoća na savijanje:**

Omjer miješanja  
1:4 (CT-C50-F6)      nakon 1 dan      cca. 4,0 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 7 dana      cca. 5,0 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 28 dana     cca. 6,0 N/mm<sup>2</sup>

Omjer miješanja  
1:5 (CT-C45-F5)      nakon 1 dan      cca. 3,5 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 7 dana      cca. 4,0 N/mm<sup>2</sup>  
                            nakon 28 dana     cca. 5,0 N/mm<sup>2</sup>

**Omjer miješanja**

1:6 (CT-C40-F4)	nakon 1 dan	cca. 3,0 N/mm <sup>2</sup>
	nakon 7 dana	cca. 3,5 N/mm <sup>2</sup>
	nakon 28 dana	cca. 4,0 N/mm <sup>2</sup>

**Reakcija pri požaru:** A1<sub>f1</sub>

**Korozivno ponašanje:** ne sadrži tvari koje ubrzavaju koroziju čelika

**Prikladno za podno  
grijanje:**

**Oznaka prema  
GHS/CLP:**

GHS05 „nagrizajuće“  
Signalna riječ: Opasnost

**Oznaka prema ADR:** nema

**EMICODE:** EC 1 PLUS R = vrlo niske emisije PLUS

**Pakiranje:** vreće po 25 kg neto

**Skladištenje:** u originalno zatvorenom pakiranju  
cca. 12 mjeseci u suhim prostorijama.

Sve navedene tehničke vrijednosti predstavljaju laboratorijske vrijednosti i odnose se na vrijednost vode i cementa od 0,42 te pjesak granulacije 0 – 8 mm uz granulometrijsku krivulju A8 – C8.

Kod drugačijih vrijednosti vode i cementa i/ili karakteristika pjeska potrebno je ispitivanje kvalitete materijala. Preporučuju se redovite kontrole kvalitete materijala dobivenog sa stvarno korištenim pjeskom.



ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
3382 Loosdorf  
Austrija

**ARDEX A58**

Vezivo za cementni estrih  
Za izradu cementnog estriha prema  
DIN EN 13813 i DIN 18560  
(razred čvrstoće  
CT-C40-F4 bis CT-C50-F6).  
Reakcija pri požaru: A1<sub>f1</sub>

Sve navedene tehničke vrijednosti su laboratorijske vrijednosti  
nakon 28 dana i odnose se na omjer vode/cementa  
od 0,42 te pjesak granulacije 0 – 8 mm i granulometrijske  
krivulje A8 – C8 prema DIN 1045 uz omjer miješanja  
od 1:4 do 1:6.

Jamčimo bespriječornu kvalitetu naših proizvoda. Naše preporuke za primjenu se temelje na pokusima i praktičnim iskustvima; ali one mogu biti samo opći naputci bez osiguranja  
svojstava budući da ne možemo utjecati na uvjete na gradilištu i izvođenje radova. Specifična  
pravila u zemljama koja počivaju na regionalnim standardima, građevinskim propisima te  
ugrađbenim ili industrijskim smjernicama, mogu dovesti do specifičnih preporuka gledje  
ugrađnje.