



ARDEX SK

TRICOM set za brtvljenje

ARDEX SK 12 TRICOM brtvena traka 120

ARDEX SK 12 BT TRICOM traka za brtvljenje kade 120

ARDEX SK-W TRICOM brtvena manžeta 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM brtvena manžeta 425 x 425

ARDEX SK90 TRICOM unutarnji kut 90°

ARDEX SK270 TRICOM vanjski kut 270°

Set za brtvljenje za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih fuga, rubnih fuga te spojeva i prokopa kojima prijete pukotine.

U sustavu s:

- ARDEX S 1-K masom za brtvljenje
- ARDEX S7 PLUS fleksibilnom hidroizolacijskom suspenzijom
- ARDEX S8 FLOW samorazливajućom brtvenom masom
- ARDEX 8 + 9 brtvenom masom / 9 L reaktivnim prahom
- ARDEX SK 100 W TRICOM brtvenom stazom
- ARDEX SK 4 PROTECT trakom za zaštitu od rezanja

Za upotrebu u hidroizolacionim sustavima u skladu s normom ÖNORM B 3407

Vodonepropusno i postojano na vremenske uvjete

Vrlo otporno na pucanje i rastezljivo

Postojano na alkalije

Postojano na agresivne tvari

Proizvođač certificiran prema s
tandardima EN ISO 9001 i EN ISO 14001.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX SK

TRICOM set za brtvljenje

Područje upotrebe:

Za unutarnje i vanjske radove. Za zidove i podove.

Set za brtvljenje za fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje dilatacijskih fuga, rubnih fuga te spojeva i prokopa kojima prijete pukotine.

U sustavu s:

- ARDEX S 1-K masom za brtvljenje
- ARDEX S 7 PLUS fleksibilnom hidroizolacijskom suspenzijom
- ARDEX S 8 FLOW samorazljevajućom brtvenom masom
- ARDEX 8 + 9 brtvenom masom / 9 L reaktivnim prahom
- ARDEX SK 100 W TRICOM brtvenom stazom
- ARDEX SK 4 PROTECT trakom za zaštitu od rezanja

Za upotrebu u hidroizolacionim sustavima u skladu s normom ÖNORM B 3407

Vrsta:

ARDEX SK TRICOM brtvene trake sastoje se od obostrano laminiranog polipropilenskog filca s poliuretanskim nosivim slojem, a ARDEX SK 12 BT sadrži dodatnu butilnu ljepljivu traku.

Materijal je vodonepropustan, jednostavno se reže nožem ili škarama, vrlo dobro uklapa u izolacijsku masu, ne savija se i dobro se veže za izolacijski materijal.

Mala debljina materijala omogućuje presvlačenje ARDEX brtvenim masama s gotovo nevidljivim prijelazima.

ARDEX SK TRICOM set za brtvljenje dovoljno je otvoren za difuziju, što omogućuje sušenje i stvrđnjavanje brtvenih masa ispod seta za brtvljenje.

ARDEX SK 12 TRICOM brtvena traka

Priprema podlage:

Slijedite upute navedene na tehničkim listovima ARDEX brtvenih masa i ARDEX brtvenih staza. Otvori fuga moraju imati dovoljnu širinu u skladu s njihovim kalkuliranim gibanjem, a rubove je eventualno potrebno ukositi za dobivanje viška materijala radi omogućavanja gibanja.

Obrada ARDEX SK 12 TRICOM brtvene trake:

Brtvena traka odgovarajuće dužine polaže se na svježu ARDEX brtvenu masu nanesenu valjkom, nazubljenom ili običnom lopaticom te se odmah potom čvrsto utiskuje gladilicom ili lopaticom. Za izradu hidroizolacije mora se koristiti ista prethodno korištena ARDEX brtvena masa.

Kod brtvljenja brtvenom stazom ARDEX SK 100 W, za ugradnju brtvenih traka koristi se ARDEX 8 + 9 brtvena masa / 9 L reaktivni prah. Laganim utiskivanjem trake položene preko rubne ili dilatacijske fuge može se napraviti omča koja služi kao rezervni materijal za

potrebe većih dilatacijskih fuga. Brtvena masa ne smije prodrijeti u prostor za dilataciju ispod brtvene trake. Na području spojeva, brtvene trake se moraju preklapati na dužini od najmanje 5 cm, a spojevi se moraju prekriti korištenom brtvenom masom. Nakon ugradnje svih potrebnih dijelova iz brtvenog seta, moguća je izrada hidroizolacionog sloja. Pritom se 2. sloj hidroizolacije nanosi preko brtvene trake, kutova i manžeta. U području pomicne zone (npr. dilatacijska fuga), ukloniti brtveni materijal u širini koja odgovara širini fuge.

ARDEX SK 12 BT traka za brtvljenje kade

Priprema podlage:

Podloga se priprema jednako kao i za ARDEX SK 12. Površine za brtvljenje na kadi i tuš kadi očistiti odgovarajućim deterdžentom i ukloniti masnoću. Pazite na sljedeće: kutovi moraju biti pravi kutovi, a podloga mora biti nosiva.

Obrada ARDEX SK 12 BT trake za brtvljenje kade:

Skinite zaštitnu foliju s butilne ljepljive trake na traci za brtvljenje kade. Butilnu traku postavite horizontalno na rub kade i fiksirajte tako da preostala brtvena traka bude okrenuta prema gore. Nakon toga, traku ravnomjernim pritiskom pritisnite odgovarajućim alatom (npr. tapetarskim valjkom). Brtvenu traku zatim položite na svježu ARDEX brtvenu masu nanesenu valjkom, nazubljenom ili običnom lopaticom te je odmah potom čvrsto utisnite gladilicom ili lopaticom. Traku obradite tako da preko nje nanesete drugi sloj mase za brtvljenje.

ARDEX SK-W

TRICOM brtvena manžeta 120 x 120

pripremljena je za provođenje cijevi promjera $\frac{1}{2}$ cola kroz postojeći prokop. Za izradu većeg promjera, škarama ili nožem izrežite potreban otvor istog oblika kao cijev, no s dimenzijama ovisno o potrebama manjim za cca. 8–12 mm. Otvor na brtvenoj manžeti centrirano postavite na rupu za provođenje cijevi. Ravnomjernim pritiskom nataknite manžetu preko produžetka cijevi odnosno montirane cijevi i navucite je sve do podlage. Položaj brtvene manžete je ispravan ako je manžeta na području od najmanje 4 mm nepropusno i čvrsto priljubljena za cijev.

ARDEX SK-F

TRICOM brtvena manžeta 425 x 425

namijenjena je za podne odvode ili veće proboge. Za izradu rupe, škarama ili nožem izrežite potreban otvor istog oblika kao i materijal kojeg je potrebno brtvti, no s dimenzijama ovisno o potrebama manjim za cca. 8–12 mm. Centrirano nataknite manžetu preko rupe.

Ravnomjernim pritiskom nataknite manžetu na ugradbeni dio i navucite je sve do podloge. Položaj brtvene manžete je ispravan ako je manžeta na području od najmanje 4 mm nepropusno i čvrsto priljubljena za ugradbeni dio.

U mokrim, trajno mokrim i podvodnim područjima preporučuje se upotreba cijevi s prigradnim/fiksniim prirubnicama ili cijevi s dovoljno širokim prirubnicama za lijepljenje na koje se postavljaju odnosno lijepe brtvene manžete.

Pazite na sljedeće:

ARDEX SK TRICOM set za brtvljenje ne smije doći u izravan kontakt s brtvilima i ljepilima koja sadrže otapala.

U posebno izloženim područjima s agresivnim opterećenjem kemikalijama i uljem, gorivom ili alkoholom, prije upotrebe proizvoda zatražite savjetovanje o tehničkim aspektima upotrebe.

U slučaju sumnje, testirajte proizvod na probnoj površini odnosno testirajte kompatibilnost proizvoda.

Tehnički podaci prema ARDEX normi kvalitete:

Boja:	bijela
Namijenjeno za:	fuge širine do 30 mm
Prijelomno istezanje nosivog sloja:	600 % pri 60 N/15 mm
Ukupna debljina:	cca. 0,32 mm
Ukupna težina:	cca. 180 g/m ²
Tlak rasprskavanja:	3,0 bara
Maksimalni prihvati gibanja:	maks. 80 % širine fuge
Postojanost na temperaturu:	-35° C do +90° C
Oznaka prema GHS/CLP:	nema
Oznaka prema ADR:	nema
Testiranje savijanja na -20° C:	bez pukotina

Pakiranje:

ARDEX SK 12

TRICOM brtvena traka 120
Širina: 120 mm
Dužina role: 50 m
Kutija s 1 rodom
Dužina role: 10 m
Kutija s 1 rodom

ARDEX SK 12BT

traka za brtvljenje kade 120
Širina: 120 mm
Dužina role: 20 m

ARDEX SK-W

TRICOM brtvena manžeta
120 x 120 mm
Dužina/širina: 120 x 120 mm
Kutija s 25 komada

ARDEX SK-F

TRICOM brtvena manžeta
425 x 425 mm
Dužina/širina: 425 x 425 mm
Kutija s 10 komada

ARDEX SK 90

TRICOM unutarnji kut 90°
Dužina kraka: 120 mm
Kutija s 10 komada

Skladištenje:

U hladnim i suhim prostorijama,
originalno zapakirano cca. 24 mjeseca

