



# ARDEX RF

## Masa za izravnavanje u kartuši

- Bez skupljanja, debljina jednog nanosa do 12 mm
- Može se premazivati
- Fleksibilno
- Ne sadrži otapala
- Može se brusiti



### Područje upotrebe:

Za unutarnje i vanjske radove. Za zidove i stropove.

- Za popravak pukotina, rupa i ogrebotina
- Za zatvaranje spojnih fuga s niskim širenjem, npr. kutne lajsne, prozori i dovratnici te zidni i stropni spojevi u suhoj gradnji.
- Za podloge poput drva, betona, žbuke, opeke, gips ploča i sl.

### Vrsta:

Jednokomponentna laka masa za izravnavanje pripravna za upotrebu na bazi akrilne disperzije, bez otapala. Za popravak pukotina i rupa, betona, žbuke i suhomontažnih zidova.

### Obrada:

Rupe i oštećenja mogu se fleksibilno popuniti sredstvom ARDEX RF u debljini do 12 mm. Kod primjene iz kartuše, sredstvo ARDEX RF može se nanositi izravno kroz odgovarajući otvor na vrhu kartuše uz pomoć pištolja za kartuše. Za ravnanje se mogu koristiti uobičajeni alati za ravnanje. Nanošenje dodatnih slojeva za izravnavanje po potrebi je moguće nakon 1 – 2 sata sušenja. Ovisno o debljini nanosa, ARDEX RF može se brusiti nakon sušenja u trajanju od 3 do 48 sati. Dodatni slojevi mogu se nanositi tek kada se masa za izravnavanje potpuno osuši. ARDEX RF može se premazivati nakon sušenja.

Kod opterećenja vlagom (npr. upotreba na vanjskom prostoru), ARDEX RF mora se nakon sušenja zaštititi od utjecaja vlage nanošenjem sustava premaza.



# ARDEX RF

## Masa za izravnavanje u kartuši

### Priprema podloge:

Podloga mora biti suha i nosiva, bez prašine i separatora.

| Podloga                                       | bez<br>grundiranja | s<br>grundiranjem     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Porobeton                                     | ✓                  |                       |
| Beton                                         | ✓                  |                       |
| Opeka                                         | ✓                  |                       |
| Gips ploča                                    | ✓                  |                       |
| Vapnenački pješčenjak                         | ✓                  |                       |
| Gipsana masa za izravnavanje                  | ✓                  |                       |
| Gipsane i gips vlaknaste ploče                | ✓                  |                       |
| Cementno vlaknaste ploče                      | ✓                  |                       |
| OSB ploče ÖNORM EN 300                        | ✓                  |                       |
| Ploče od drvene iverice P4 - P7               | ✓                  |                       |
| Obloge od keramike i ploča                    |                    | ARDEX P4<br>ARDEX P82 |
| Prirodni kamen                                |                    | ARDEX P4<br>ARDEX P82 |
| Premazi od akrilnog laka i alkid-<br>ne smole |                    | ARDEX P4<br>ARDEX P82 |
| Presvučena dekor žbuka                        | ✓                  |                       |
| Lateks boje                                   | ✓                  |                       |
| Mineralna žbuka za zaribavanje                |                    | ARDEX P4<br>ARDEX P82 |
| MG 2 vapneni mort                             | ✓                  |                       |
| MG 3 cementni mort                            | ✓                  |                       |
| MG 4 gipsani mort                             | ✓                  |                       |
| Žbuka od umjetne smole                        |                    | ARDEX P4<br>ARDEX P82 |

### Napomena:

Čuvati izvan dohvata djece. Materijal/spremnik odložite u otpad prema lokalnim, regionalnim, nacionalnim, međunarodnim propisima.

### Tehnički podaci prema ARDEX normi za kvalitetu:

|                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gustoća<br>(DIN EN ISO 2811-1):                      | 0,57 ±0,05 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                              |
| Vrijeme stvaranja opne<br>(+23° C / 50 % rel.vl.):   | cca. 5 min                                                                                                                                |
| Penetracija<br>(DIN 51579 / 5 sek.):                 | 230 ±30 1/10 mm                                                                                                                           |
| Stabilnost<br>(prema ASTM 2202):                     | ≤ 2 mm                                                                                                                                    |
| Shore A tvrdoća<br>(DIN 53505):                      | 50 ±6 Einheiten                                                                                                                           |
| Stvrdnjavanje<br>(+23° C / 50 % rel.vl.):            | cca. 3 mm / dan                                                                                                                           |
| Prihvata gibanja:                                    | maks. 5 %                                                                                                                                 |
| Granulacija:                                         | < 0,2 mm                                                                                                                                  |
| Temperatura obrade<br>(materijal i podloga):         | +5° C do +35° C                                                                                                                           |
| Postojanost na temperaturu<br>(stvrdnuti materijal): | -25° C do +80° C                                                                                                                          |
| Pakiranje:                                           | kartuša 310 ml                                                                                                                            |
| GISCODE:                                             | D1 – ne sadrži otapala                                                                                                                    |
| Oznaka prema GHS/CLP:                                | vidi sigurnosno-tehnički list                                                                                                             |
| Oznaka prema ADR:                                    | vidi sigurnosno-tehnički list                                                                                                             |
| EMICODE:                                             | EC 1 <sup>PLUS</sup> – vrlo niske emisije <sup>PLUS</sup>                                                                                 |
| Skladištenje:                                        | Na mjestu zaštićenom od<br>smrzavanja i visokih temperatura.<br>U suhom prostoru i originalno<br>zatvorenom pakiranju<br>cca. 12 mjeseci. |