



# ARDEX P51

## Disperzija za grundiranje i vezivna masa (Koncentrat)

Koncentrat

Za podove, zidove i stropove

Siguran predpremaz sa širokim mogućnostima primjene

Temeljni premaz, vezivni most i zatvaranje pora s vodoodbojnim djelovanjem

Sprječava prodiranje mjeđu zraka iz podloge kod nanošenja mase za izravnavanje

Ne sadrži otapala

# ARDEX P 51

## Disperzija za grundiranje i vezivna masa (Koncentrat)

### Područje upotrebe:

Grundiranje, predpremaz, vezivni sloj i zatvaranje pora s vodoodbojnim djelovanjem.

Za povezivanje prašnjavih podloga, npr. na brušenom i upijajućem estrihu i tekućem estrihu na bazi kalcijevog sulfata, za grundiranje cementnog estriha, kao priprema za nanošenje mase za kitanje, izravnavanje i nивелиranje.

Vezivni most na glatkim betonskim podovima, posebno gustom cementnom estrihu, oplemenjenom estrihu na bazi kalcijevog sulfata, terrazzo, pješčenjaku, keramičkim pločicama i pločama kod upotrebe mase za izravnavanje i tankoslojnog morta.

Vezivni most na starim podlogama s tragovima mase za kitanje i ostacima ljepila.

Za zatvaranje pora na betonskim podovima i cementnom estrihu

- sprječava prodiranje mjehurića zraka iz podloge kod kasnijeg nanošenja mase za izravnavanje,
- sprječava izbjijanje vode kod kasnijeg izravnavanja.

Za grundiranje gipsa, kalcijevog sulfata i ploča od iverice za nanošenje tankoslojnog morta.

Vezivni most na glatkom betonu za mase za izravnavanje zidova vezane gipsom.

Kao zaštitni premaz za vezivanje prašine na masama za izravnavanje i izjednačavanje koje kratko služe kao korisna površina.

Za unutarnji prostor.

### Vrsta:

Disperzija umjetne smole bez otapala, koja nakon sušenja znatno suzbija prodiranje vode.

### Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, suha, očišćena od prašine i separatora.

### Obrada:

ARDEX P 51 disperziju za vezivanje i grundiranje uliti u čistu posudu i pomiješati sa zadatom količinom vode.

Predpremaz nanijeti ravnomjerno metlom, četkom ili valjkom i ostaviti da se osuši u tanki, prozirni film prije izvođenja daljnjih radova.

### Potrebna količina materijala:

Omjer miješanja: nerazrijedeno  
cca. 300 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>

Omjer miješanja:  
1 Teil ARDEX P 51 : ½ dijela vode  
cca. 200 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>

Omjer miješanja:  
1 Teil ARDEX P 51 : 1 dio vode  
cca. 150 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>

Omjer miješanja:  
1 Teil ARDEX P 51 : 3 dijela vode  
cca. 50 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>

Omjer miješanja:  
1 Teil ARDEX P 51 : 5 dijelova vode  
cca. 30 g ARDEX P 51/m<sup>2</sup>

U sljedećoj tablici o primjeni predpremaza navedene su i informacije o pripremi podloge za kasnije nanošenje mase za izravnavanje, izjednačavanje i niveliiranje proizvodima iz ARDEX programa.

Podloga	Predpremaz	Razrijedivanje ARDEX P51 / ARDEX P52 : voda
Glatke i nepropusne podloge, npr. gotovi betonski podovi, posebno zgasnuti cementni estrih, opremljeni estrih od kalcijevog sulfata, terrazzo, pješčenjak. Plocice i ploče, stare podloge s tragovima kita i ostacima ljepila, kod upotrebe mase za izravnavanje i tankoslojnog morta	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P4 ARDEX P82	1 : ½ 1 : ½ - -
Podovi i stropovi od sirovog betona	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P4	1 : 1 1 : 1
Cementni estrih, porozni, jako upijajući, između mase za kitanje i izjednačavanje	ARDEX P51 ARDEX P52	1 : 5 1 : 5
Estrih od kalcijevog sulfata i tekući estrih od kalcijevog sulfata, upijajući brušeni	ARDEX P51 ARDEX P52	1 : 3 1 : 3
Glatki betonski zidovi i stropovi za gipsom vezane mase za izravnavanje	ARDEX P51 ARDEX P52	1 : 3 1 : 3
Gips ploče i gipsana žbuka za mase za izravnavanje zidova i tankoslojnog mort na bazi cementa	ARDEX P51	1 : 3
Ploče od iverice kod upotrebe mase za izravnavanje i izjednačavanje kod polaganja pločica	ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82	nerazrijeđeno nerazrijeđeno -
Lijevani asfalt, slabo posut pijeskom, stari podovi od lijevanog asfalta, asfaltne ploče, magnezitni podovi, plastične obloge, plastični podovi, lak, boje, metali, drvo, lakirano, ispod tankoslojnog morta i masa za izjednačavanje	ARDEX P82	-
Betonski podovi i cementni estrih u vanjskom i mokrom unutarnjem prostoru za izravnavanje sredstvom ARDEX K301, između slojeva sredstva ARDEX K301	ARDEX P51	1 : 7

### Pazite na sljedeće:

Kod upotrebe na starim podlogama paziti da ostaci mase za izravnavanje i ljepila budu vodootporni, dovoljno nosivi za buduća opterećenja i da dobro pričuvaju za podlogu. Sloj predpremaza ostaviti da se suši preko noći. Potpuno odstraniti ostatke mase za izravnavanje i ljepila topiva u vodi (npr. sredstva koji sadrže lignin sulfonate).

Kod ostataka ljepila na bazi poliuretana, epoksidne smole i bitumena kao vezivni most koristiti ARDEX P82.

### Napomena:

Proizvod sadrži: 5-klor-2-metil-izotiazolin-3-on i 2-metil-izotiazolin-3-on (3 : 1). Može izazvati alergijske reakcije.

**GISCODE:** D 1

**Oznaka prema GHS/CLP:** nema

**Oznaka prema ADR:** nema

**Pakiranje:** Kanistar s 5 kg i 25 kg neto  
Boce po 1 kg neto,

**Skladištenje:** zaštićeno od smrzavanja u originalno zatvorenom pakiranju cca. 12 mjeseci.  
Čuvati u uspravnom položaju.

