



# ARDEX RG 12 1-6

## Fina epoksidna fuga

Masa za fugiranje keramičkih pločica i ploča te staklenog i porculanskog mozaika, postojane boje i otporna na kemikalije



Lijepljenje mozaika od stakla i porculana na podne površine



Za polaganje keramike i ploča na podne površine

Za fuge širine od 1 mm do 6 mm

Vrlo fina i glatka površina fuga

### Boje:

antracit  
bahama bež  
bali smeđa  
bazalt  
siva  
sivo smeđa  
pješčano siva  
srebrno siva  
bijela

Lako se fugira i pere

Učinkovito popunjava praznine

Otporno na kemikalije

Visoko opteretivo

# ARDEX RG 12 1-6

## Fina epoksidna fuga



### Područje upotrebe:

Za unutarnje i vanjske radove, zidove i podove.  
Smjesa za fugiranje keramičkih pločica, ploča, klinkera, neglaziranih keramičkih pločica i mozaika izloženih opterećenjima za kakva mort na bazi cementa nije dovoljno opteretiv ili postojan, npr. u velikim kuhinjama, radionicama, praonicama, bazenima i toplicama, tuševima, kupaonicama, prodajnim prostorima, prostorima za sport i rekreaciju, poslovnim površinama i drugim područjima u kojima se pojavljuju kemijска ili izražena mehanička opterećenja. Smjesa se odlikuje postojanom bojom i otpornošću na kemikalije.

Lijepljenje mozaika od stakla i porculana na zidne i podne površine.

Za polaganje keramike i ploča na podne površine.

Za fuge širine od 1 do 6 mm.

### Vrsta:

Mort za fugiranje koji se sastoji od pastozne smole i komponente učvršćivača.

Jedinica od 4 kg sastoji se od 3,2 kg smole i 0,8 kg učvršćivača.

Jedinica od 1 kg sastoji se od 0,8 kg smole i 0,2 kg učvršćivača.

### Opteretivost:

Površina obrađena sredstvom ARDEX RG 12 1-6 prohodna je i mehanički opteretiva već nakon stvrdnjavanja od 12 sati na temperaturi od +18°C do +20°C.

Sredstvo ARDEX RG 12 1-6 je nakon stvrdnjavanja vodootporno, otporno na smrzavanje i druge vremenske utjecaje.

### Postojanost na kemikalije:

Sredstvo ARDEX RG 12 1-6 je nakon 3-4 dana od stvrdnjavanja otporno na vodenu otopinu klora, uobičajena sredstva za čišćenje, vodene otopine soli, mineralno ulje, masti, lužine i voćne sokove (vidi tehničke podatke).

Pri temperaturi od +18°C do +20°C, puna postojanost na kemikalije doseže se nakon cca. 7 dana.

Za posebne slučajeve pošaljite upit.

Glatka i zapečaćena fugirana površina neosjetljiva je na prljavštinu i postojana na sredstva za čišćenje kućanstva i bazena.

Bijeli ARDEX RG 12 1-6 vrlo ograničeno poprima žutu boju.

U dodiru s tvarima koje intenzivno mijenjaju boju, npr. čaj, kava, voćni sok i sl., promjene boje nisu isključene.

### Nanošenje:

Komponente smole i učvršćivača, koje su u pakiranju po količini međusobno uskladene, intenzivno se miješaju odgovarajućim mješačem (primjerice spiralnim mješačem) dok se ne dobije jednolik i homogen mort.

Na temperaturi od +18°C do +20°C, vrijeme obrade sredstva ARDEX RG 12 1-6 iznosi cca. 45 minuta. Niža temperatura produžuje a viša skraćuje vrijeme obrade.

ARDEx RG 12 1-6 unosi se epoksi gladilicom za fugiranje, plastičnom ili gumenom lopaticom u suhe fuge te se oštro svlači. Višak materijala potrebno je ukloniti spužvom i vodom te pažljivo pokupiti viskoznom/epoksi spužvom, i to obavezno unutar vremena obrade od cca. 45 minuta. Fuga se pritom ravna. Spriječiti ostanak tragova na pločicama.

U tvrdokornim slučajevima i kod vrlo hraptavih površina, za prethodno čišćenje može se koristiti i bijeli Scotch-Brite.

Za uklanjanje epoksidnih slojeva nakon stvrdnjavanja, preporučujemo sredstvo ARDEX RG Cleaner. Molimo slijedite upute u tehničkom listu sredstva ARDEX RG Cleaner.

### Lijepljenje:

ARDEx RG 12 1-6 može se koristiti i za lijepljenje mozaika od stakla i porculana na zidne i podne površine te za polaganje keramičkih pločica, ploča i sl. na podne površine.

Za lijepljenje na zidne površine preporučujemo sredstvo ARDEX WA epoksidna fuga/ljepilo.

Kako bi se spriječilo skraćivanje vremena obrade uslijed samostalnog zagrijavanja materijala, preporučujemo da se materijal ARDEX RG 12 1-6 odmah nakon što se zamiješa u jednom postupku nanese na podlogu.

ARDEx RG 12 1-6 ne smije se obrađivati na temperaturi ispod +10°C i preko + 30°C. Alat se prije stvrdnjavanja morta može oprati vodom i četkom.

Ako niste sigurni, testirajte materijal na probnoj površini.

### Pazite na sljedeće:

Na površini pločica i ploča sa strukturom ili porama nakon fugiranja može ostati tanak film materijala. Testirajte materijal na probnoj površini i slijedite upute i upozorenja proizvođača pločica i ploča. U takvom slučaju može biti korisno štrcanje materijala u fuge pomoću kartuše, čime manje materijala ostaje na površini pločica.

Kod naknadnog fugiranja i popravka fuga, dubina fuge mora iznositi najmanje 5 mm.

Višak materijala ne čistiti vrućom vodom.

Nije dopušteno korištenje razrjeđivača, otapala i vode za postizanje određene konzistencije morta.

**Napomena:**

Smola: Sadrži epoksidne spojeve. Može izazvati alergijske reakcije. Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsko nadraživanje kože. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nosit zaštitne rukavice. Nosit zaštitne naočale.

U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: Oči temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Po mogućnosti izvaditi kontaktne leće. Nastaviti s ispiranjem.

U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: Oprati kožu s puno vode i sapuna.

Učvršćivač: Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsko nadraživanje kože. Uzrokuje teško oštećenje očiju. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nosit zaštitne rukavice. Nosit zaštitne naočale.

U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: Oči temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Po mogućnosti izvaditi kontaktne leće. Nastaviti s ispiranjem.

U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: Oprati kožu s puno vode i sapuna.

Materijal/spremnik odložite prema lokalnim/regionalnim/nacionalnim i međunarodnim propisima.

**Tehnički podatci  
sukladno normi kvalitete tvrtke ARDEX:**

**Omjer miješanja:** navedeno na pakiranju.

**Težina svježeg morta:** cca. 1,7 kg/l

**Potrebna količina materijala:**

**Fugiranje:**

Mjere pločica [cm]	Širina fuge [mm]	Dubina fuge [mm]	Potrošnja [kg/m <sup>2</sup> ]
2 x 2	2	3	cca. 1
5 x 5	3	5	cca. 1
15 x 15	2	4	cca. 0,18
30 x 60	2	7	cca. 0,12

Ovisno o vrsti pločica i načinu rada, gubitak zbog viška materijala može iznositi 0,10 do 0,20 kg/m<sup>2</sup>.

**Lijepljenje:** na glatkoj podlozi  
nazubljenost 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>  
(samo pod) nazubljenost 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
(samo pod) nazubljenost 8 x 8 x 8 mm: cca. 3,1 kg/m<sup>2</sup>  
smjese za fugiranje ARDEX RG 12 1-6

**Vrijeme obrade**  
**(+20°C):** cca. 45 minuta

**Vrijeme polaganja**  
**(+20°C):** cca. 30 minuta

**Vrijeme za korekcije**  
**(+20°C):** cca. 30 minuta

**Prohodnost**  
**(+20°C):** kada se materijal dovoljno stvrdne, nakon cca. 12 sati

**Čvrstoća na kidanje:** Nakon 28 dana suhog skladištenja preko 2,5 N/mm<sup>2</sup>

**Tlačna čvrstoća:** Nakon 1 dan cca. 55 N/mm<sup>2</sup>, nakon 28 dana cca. 70 N/mm<sup>2</sup>


**Čvrstoća na savijanje:** Nakon 1 dan cca. 30 N/mm<sup>2</sup>, nakon 28 dana cca. 33 N/mm<sup>2</sup>

**Oznaka**  
**prema GHS/CLP:** Smola:  
GHS07 »Nadražujuće tvari«  
Signalna riječ: Pažnja

Učvršćivač:  
GHS05 »Nagrizajuće tvari«  
GHS07 »Nadražujuće tvari«  
Signalna riječ: Opasnost

**Oznaka prema**  
**ADR:** nema

**EMICODE:** EC 1 PLUS R – vrlo niske emisije PLUS



<b>Pakiranje:</b>	kanta s 4 kg 3,2 kg pastozne smole, limenka s 0,8 kg učvršćivača	<b>Postojano na:</b>	<b>Kratkotrajno postojano na:</b>
<b>Skladištenje:</b>	U suhim prostorijama. Kantu držite u uspravnom položaju, ne obarati! U originalno zatvorenom pakiranju, ARDEX RG 12 1-6 može se skladištiti cca. 12 mjeseci. Početno stvrđnjavanje smole za vrijeme skladištenja ne utječe na kvalitetu sredstva ARDEX RG 12 1-6.	Univerzalno sredstvo za čišćenje pur Mravlja kiselina 1% Amonijak, koncentrat Bref sredstvo za čišćenje pur Cilit Bang sredstvo za čišćenje pur DanKlorix (zeleni) pur Octena kiselina 5% Etilni alkohol Etilen glikol Otopina za fiksiranje (foto- grafска) Fluorovodična kiselina 1% Fluorovodična kiselina 5% Otopina formalina 3% Glicerin Otopina uree Kalijeva lužina, zasićena Benzin za motorna vozila Metanol 50% Mliječna kiselina 5% Mliječna kiselina 10% Mliječna kiselina 20% Močvarna voda Motorno ulje Natronska lužina, zasićena Biljne masti Fosforna kiselina 10% Fosforna kiselina 40% Dušična kiselina 10% Solna kiselina < 36% Sumporna kiselina < 80% Životinjske masti Vodikov peroksid 8% Vinska kiselina, zasićena Limunska kiselina, zasićena Otopina šećera	Mravlja kiselina 3% Kloroform Octena kiselina 10% Dušična kiselina 40%
		<b>Nije postojano na:</b>	Aceton Octena kiselina 20% Metilen-klorid

Jamčimo bespriječornu kvalitetu naših proizvoda. Naše preporuke za primjenu se temelje na pokusima i praktičnim iskustvima; ali one mogu biti samo opći naputci bez osiguranja svojstava budući da ne možemo utjecati na uvjete na gradilištu i izvođenje radova. Specifična pravila u zemljama koja počivaju na regionalnim standardima, građevinskim propisima te ugradbenim ili industrijskim smjernicama, mogu dovesti do specifičnih preporuka glede ugradnje.